Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Ficha técnica – Polvo termofusible HMP80200

Actualizado: 08/08/2023

Propiedades del producto		**HMP80200**
Apariencia		Polvo blanco
Composición		PU (Poliuretano)
Intervalo de fusión (°C)		105 - 115
Índice de fusión (g/10 min) 150°C/21,18N)		25 - 35
Densidad (g/cm³)		1.16
Especificación / Tamaño de partícula:		80-200 µm
Solicitud (Solo como referencia)	Temperatura (°C)	110 -130
	Presión (kg/cm²)	1.5 - 2.0 (Medio)
	Tiempo (segundos)	5 - 10
Lavado Resistencia	40 °C	1
	60 °C	2
	90 °C	- - - - -
Resistencia a la limpieza en seco Notas de lavado: 1 = (excelente) 2 = (bueno) 3 = (satisfactorio)		- - - - -

Características y aplicación:

El HMP80200 tiene un bajo punto de fusión, excelente tacto, buena transparencia, buena resistencia a la flexión, resistencia a bajas temperaturas y buena flexibilidad. Se utiliza ampliamente en trajes de baño, tejidos de alta flexibilidad, entretelas de alta gama y en la industria de la impresión por transferencia térmica, como la impresión directa sobre película.

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, entre 15 y 25 °C. Humedad relativa: 40-60 %. Mantener la bolsa con cierre hermético cerrada cuando no se utilice. Mantener alejado de la luz solar directa. Caducidad: 1 año.

Importante:

Debido al pequeño tamaño de las partículas, recomendamos encarecidamente que utilice una mascarilla antipolvo y guantes al manipular o usar este producto.

info@daehaeurope.com
+44 (0) 1442 899 945
www.DaeHaDTF.com

Dae Ha Europa Ltd.
Unit 3 The Forum
Polígono Industrial
Icknield Way, Tring,
Herts,
HP23 4JY
Reino Unido

Número de IVA: GB342320444
Registro de la empresa: 12452180